

## آنی گیر و زود سخت کننده بسیار قوی پودری مناسب برای بتن های پاششی

### توصیف

Parsman Chemical<sup>®</sup> AXP-900 محصولی پودری و فاقد کلراید است، که پس از اضافه شدن به مخلوط بتن پاششی باعث می شود به سرعت واکنش های هیدراسیون اولیه سیمان انجام شده و موجب گیرش و سخت شدن زود هنگام بتن یا ملات می گردد.

### موارد کاربرد

- بتن های پاششی
- انواع بتن ریزی در آب و هوای سرد
- بتن ریزی های سریع

### مزایا و ویژگی ها

Parsman Chemical<sup>®</sup> AXP-900 محصولی آنی گیر و پودری است که

دارای اثرات زیر بر روی بتن تازه و سخت شده می باشد:

- گیرش اولیه و نهایی سریع بتن و ملات
- افزایش مقاومت های زود هنگام بتن
- کاهش زمان قالب برداری در آب و هوای سرد
- عاری از مواد خورنده

### نکات مصرف

Parsman Chemical<sup>®</sup> AXP-900 بصورت پودری و عمدتاً جهت استفاده در

بتن های پاششی روش خشک فرموله شده است. استفاده از این محصول در

در داخل ماشین های حمل بتن) توصیه نمی گردد.

این محصول سازگار با افزودنی ها و مواد زیر است:

- میکرو سیلیس واکنش پذیر (سیلیکا فوم)
- افزودنی های فوق روان کننده رده <sup>®</sup>Fluentis
- افزودنی های منبسط کننده
- افزودنی های هوازا
- افزودنی های کاهش جمع شدگی
- مواد عمل آوری بتن نمایان
- روغن قالب معمولی

### مشخصات فنی

پودر	شکل ظاهری
سفید	رنگ
$2/20 \pm 0/2 \text{ g/cm}^3$	چگالی
۱۰-۱۲	pH
فاقد کلراید	میزان کلر
۱ تا ۲ درصد وزن سیمان برای بتن های پاششی	میزان مصرف توصیه شده
ASTM C494 Type A EN 934-2	استاندارد

### بسته بندی

محصول Parsman Chemical<sup>®</sup> AXP-900 در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی عرضه می شود. همچنین امکان عرضه این محصول در جامبو بگ های بزرگتر نیز می باشد

### شرایط نگهداری

محصول می تواند برای حداقل ۱ سال در جای خشک در بسته بندی اصلی و پلمپ در دمای ۰ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

### موارد ایمنی

قبل از استفاده از محصول لطفاً برگه اطلاعات ایمنی را به دقت مطالعه نمایید یا دستورالعمل ایمنی روی بسته بندی را بخوانید.

### خدمات فنی

بخش فنی واحد پارسمان شیمی ساختمان همواره در دسترس شماست تا در استفاده صحیح و بهینه از محصولات، یاری رسان شما باشد.

اطلاعات تماس:

واحد پارسمان شیمی ساختمان

آدرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان آقازاده فرد (اطلسی)، خیابان پانزدهم،

پلاک ۴۰

شماره تماس: ۰۲۱-۷۵۹۱۸

دورنگار: ۰۲۱-۲۲۲۵۰۷۵۰

پست الکترونیک: [info@parsmanchemical.com](mailto:info@parsmanchemical.com)

پارسمان نتیمی ساختمان  
[www.parsmanchemical.com](http://www.parsmanchemical.com)



این اطلاعات بر اساس تجربیات ما و آخرین نتایج ارزیابی‌های آزمایشگاهی است. اطلاعات فوق ممکن است مورد اصلاح قرار گیرد که در برگه‌های اطلاعات فنی به روز شده اطلاع رسانی می‌شود. تغییرات آتی اطلاعات در وب سایت [www.parsmanchemical.com](http://www.parsmanchemical.com) اطلاع رسانی می‌شود که در آن برگه‌های اطلاعات فنی به صورت مستمر به روز شده و همیشه به روز ترین نسخه قابل دسترس است. گروه پارسمان مسئولیت نتایج ضعیف ناشی از موارد غیر مرتبط با کیفیت محصول یا ناشی از معایبی که از عواملی متفاوت از کیفیت محصول مانند ذخیره سازی اشتباه ایجاد می‌شود را نمی‌پذیرد.

Parsman Chemical® AXP-900

ویرایش: ۱۴۰۰/۰۸/۱۲

