

سرعة الشك و سرعة التصلب مع الكفاءة العالية ملائمة للخرسانة غير المسلحة و الملاط

الوصف

Parsman Chemical® AX-50 إنه مزيج من الحلول قاعدة على المواد العضوية و غير العضوية. الذي يسبب تسريع التصلب و شك الخرسانة أو الملاط عن طريق تسريع تفاعلات الترطيب الأولية للأسمنت. يوصي باستخدام هذا المنتج للوصول على قوة أولية عالية، صب الخرسانة في درجات حرارة منخفضة والممانعة من الضرر الناجم عن تجميد الخرسانة قبل الحصول على القوة الكافية.

التطبيقات

- صب الخرسانة في الطقس البارد
- ملائم لصب الخرسانة للعناصر الجاهزة غير المسلحة

المواصفات التقنية

المظهر	السائل
اللون	بيّي
الكثافة	1/25 ± 0.02 g/cm ³
pH	9-11
كمية الاستهلاك الموصى	1 تا 3 % من وزن الأسمنت للاستخدام العادي
المعيار	المعيار الوطني 2-2930-2-2930 و 6 و 7 ASTM C494 Type A EN 934-2

الفوائد و الميزات

- Parsman Chemical® AX-50 منتج بتركيب خاص له التأثيرات التالية على الخرسانة الطازجة و المتصلبة:
- تقليل زمن شك الاولى و النهائي للخرسانة و الملاط
 - زيادة قوة الخرسانة في السنين الاولى
 - خفض درجة حرارة التجمد للماء. توفر هذه الميزة ، جنبًا إلى جنب مع زيادة الحرارة الناتجة عن تفاعل ترطيب الأسمنت ، إمكانية صب الخرسانة في ظروف جوية سيئة للغاية دون التجمد داخل عنصر الخرسانة.
 - زيادة قوة النهائية للخرسانة
 - تقليل زمن الصب في الطقس البارد

التعبئة

المنتج ParsmanChemical® AX-50 متوفر بعبوات 24 كيلوغرامية و براميل 250 كيلوغرامية. من الممكن أيضًا توفير هذا المنتج في الخزانات 1200 كيلوغرامية سعة و الصهاريج.

كيفية الصيانة

يمكن تخزين المنتج لمدة عام على الأقل، في مكان جاف في عبوته الأصلية و مختومة عند درجة حرارة من -5 إلى +35 درجة مئوية.

الإحتياطات و السلامة

قبل استخدام المنتج ، يرجى قراءة ورقة معلومات السلامة بعناية أو قراءة تعليمات السلامة الموجودة على العبوة.

الخدمات التقنية

يتوفر دائمًا القسم الفني لبارسمان كيميائ للبناء، لمساعدتك في الإستخدام الصحيح و الأمثل للمنتجات .

ملاحظات حول الإستخدام:

يتم توفير ParsmanChemical® AX-50 في صورة سائلة للخرسانة الجاهزة، من الأفضل إضافة هذا المنتج إلى ماء خلط الخرسانة في المرحلة الأولى من الخلط و مع الأسمنت. أيضًا، إذا تمت إضافة هذا المنتج إلى المزيج النهائي للخرسانة داخل الماكينات، فمن الضروري الخلط لمدة 3 دقائق بسرعة عالية. من الضروري استعمال ترتيبات لزيادة درجة حرارة الخرسانة و المعالجة الملائمة في ظروف الطقس شديد البرد (كإستخدام الماء الدافئ). هذا المنتج يحتوي على الكرايد و لا ينصح باستخدامه للخرسانة المسلحة أو سابقة الإجهاد.

بارسمان كيمياء البناء

www.parsmangroup.com



 [parsmanchemical](https://www.instagram.com/parsmanchemical)

www.parsmanchemical.com

تستند هذه المعلومات إلى خبرتنا وأحدث نتائج التقييمات المخبرية. من الممكن تعديل المعلومات الواردة التي سيتم إخطارها في أوراق البيانات الفنية المحدثة. سيتم الإعلان عن تغييرات المعلومات المستقبلية على موقع الويب www.parsmangroup.com حيث يتم تحديث أوراق البيانات الفنية باستمرار ويكون أحدث إصدار متاحًا دائمًا. لا تتحمل مجموعة البارسمان المسؤولية عن النتائج السيئة من أشياء لا علاقة لها بجودة المنتج أو بسبب عيوب ناتجة عن عوامل أخرى غير جودة المنتج ، مثل التخزين الخاطئ.

Parsman Chemical® FlueMan AX-50

تم تحريره: ٢٠٢٢/١٠/٢