

الملدنة الفائقة المعدلة قاعدة على الأثير متعدد الكربوكسيل مخفضة قوية للماء مع خاصية حفظ الركود العالية

الوصف

الملدنة الفائقة Parsman Chemichal[®] مع الكود FLUENTIS MS-350 ، مخفضة قوية للماء من الجيل الحديث مع الكفاءة العالية التي تنطبق على حوائج المنتجين و المستهلكين للخرسانة في موسم الصيف. هذا المنتج لديه القابلية على الحفاظ على الركود العالي في درجات الحرارة و ظروف البيئة الحارة جداً.

التطبيقات

- الخرسانات ذاتية الدمك (SCC)
- الخرسانات عالية المقاومة
- الخرسانات قابلة الضخ
- الخرسانات عالية المتانة
- الخرسانات عالية الأداء (HPC)
- صب الخرسانة السائبة
- الخرسانات منخفضة النفاذية

الفوائد والميزات

FLUENTIS MS-350 منتج قاعد على متعدد الكربوكسيل، الجيل الحديث مع الكفاءة العالية الذي له التأثيرات التالية على الخرسانة الطازجة و المتصلبة :

- **مخفض كمية الماء بكفاءة متساوية:** يزيد من قوة الضغط للخرسانة جداً، و المقاومة ضد تغلغل الماء و العناصر الكيميائية الذائبة في الماء و المقاومة ضد تغلغل ثاني أكسيد الكربون و زيادة المتانة في جميع الظروف البيئية، الموافق مع معيار EN 206-1
- **مضاعف الكفاءة في النسبة الواحدة من الماء إلى الأسمنت:** تيسر إنتاج الخرسانة ذاتية الدمك.

- **مخفض متزامن للماء و الأسمنت** (خاصة للخرسانة التي تحتوي على نسبة عالية من الأسمنت): في اللينة المتساوية، يجعل إنتاج الخرسانة أكثر اقتصاداً . تقليل الانكماش الناتج عن التجفيف، و تقليل الحرارة بسبب ترطيب الأسمنت و درجة حرارة الخرسانة السائبة، فضلاً عن زيادة صلابة الهياكل بسبب تقليل التشقق.
- حفظ كفاءة الخرسانة في الطقس الحار و الحمل في المسافات الطويلة

- توفر التفاعلية الخاصة للبولي كربوكسيلات مع التحسين التقني والاقتصادي، إمكانية صياغة متوافقة مع أنواع الأسمنت المختلفة.

- الحصول على الخرسانة مع المقاومة العالية $\leq C85$

المواصفات التقنية

المادة القاعدية	الأثير متعدد الكربوكسيل
المظهر	السائل
اللون	بني غامق
الكثافة	$1/0.6 \pm 0/0.2 \text{ g/cm}^3$
pH	٤-٦
نقطة التجمد	تقريباً 0°C
كمية الكلور	خالي من الكلوريد
كمية القلوية	أقل من ١ بالمئة
كمية الاستهلاك الموصى بها للاستخدام العادي	٠/٣ تا ١/٥ ٪ من وزن الأسمنت
المعيار	المعيار الوطني ٢٠٢٩٣٠-٢ الجدول ١-٣ و ٢-٣ ASTM C494 Type F&G EN 934-2

ملاحظات حول الإستخدام:

يتم استخدام FLUENTIS MS-350 في معمل الخرسانة في جميع المواسم خاصة خلال موسم الصيف و للظروف ذات مسافات طويلة، لإنتاج الخرسانة مع قابلية حفظ السيولة. يتبع هذا المنتج تصميمات الخلط لدرجات اللينة المختلفة و قدرات التعرض و المتانة المختلفة وفقاً للمعيار الأوروبي EN 206 ، مع المزايا التقنية و الاقتصادية و الجودة و المتانة الفائقة. للحصول على التأثير الأكبر، لا تستخدموا الركام الجاف بل تستخدموا من الركام المشبع بالماء فقط. في غير هذا الحال، قم بخلط الركام الجاف مع جزء من الماء قبل الخلط الرئيسي. أضف المادة المضافة في خلاط المصنع في نفس الوقت مع الماء. أيضاً، إذا كنت تستخدم داخل خلاطة شاحنة الخرسانة، فخلطها بشكل موحد لمدة ٥ دقائق على الأقل.

هذا المنتج متوافق مع المضافات و المواد التالية:

- الميكروسيليكات التفاعلية: (رغوة السيليكا)
- مضافة مثبطة للخرسانة الكود R-200، للتأخير الاكثري في التصلب (الطقس الحارة جدا و مسافات الحمل البعيدة)
- المتوسعات
- مضافات الهواء المحبوس
- مضافات تقليل الإنكماش
- مواد المعالجة للخرسانة المكشوفة
- زيت العفن العادي

التعبئة

المنتج ParsmanChemical® مع الكود FLUENTIS MS-350 متوفر بالجالونات ٢٠ لترية و البراميل ٢٢٠ لتريا. من الممكن أيضًا توفير هذا المنتج في الخزانات ١٠٠٠ لتر و صهاريج الاسمنت.

كيفية الصيانة

يمكن تخزين المنتج لمدة عام على الأقل، في مكان جاف في عبوته الأصلية و مختومة عند درجة حرارة من ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية.

الإحتياطات و السلامة

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة ورقة معلومات السلامة بعناية أو قراءة تعليمات السلامة الموجودة على العبوة.

الخدمات التقنية

يتوفر دائمًا القسم الفني لبارسمان كيميائ للبناء، لمساعدتك في الإستخدام الصحيح و الأمثل للمنتجات .

بارسمان كيميائ البناء

www.parsmangroup.com



 [parsmanchemical](https://www.parsmanchemical.com)

www.parsmanchemical.com

تستند هذه المعلومات إلى خبرتنا وأحدث نتائج التقييمات المختبرية. من الممكن تعديل المعلومات الواردة التي سيتم إخطارها في أوراق البيانات الفنية المحدثة. سيتم الإعلان عن تغييرات المعلومات المستقبلية على موقع الويب www.parsmangroup.com حيث يتم تحديث أوراق البيانات الفنية باستمرار و يكون أحدث إصدار متاحًا دائمًا. لا تتحمل مجموعة البارسمان المسؤولية عن النتائج السيئة من أشياء لا علاقة لها بجودة المنتج أو بسبب عيوب ناتجة عن عوامل أخرى غير جودة المنتج، مثل التخزين الخاطئ.

Parsman Chemical® FLUENTIS MS-350

تم تحريره: ٢٠٢٢/١٠/١٧