AXP-9010

پاوەدرێکی زۆر بەهێزە کە خێرا جێگیر دەبێت و خێرا ڕەق دەبێتەوە کە گونجاوە بۆ کۆنکرێتی بەهێز و هاوەن

وەسف

کۆدی بارانبارینAXP-9010 ی کۆمپانیای پارسمان شیمی بەرهەمێکی بێ پاودەر و کلۆرایدە، کە دانان و ڕەقبوونەوەی کۆنکرێت یان هاوێنە خێراتر دەکات بە دروستکردنی کارلێکی کیمیایی لەگەڵ قۆناغە پێکهێنەرەکانی چیمەنتۆ و خێراکردنی کارلێکەکانی ئاودانی سەرەتایی.

داواکاری

- کۆنکرێتکردن لە کەشوهەوای ساردا
- گونجاوە بۆ کۆنکرێتی بەهێزکراوی پێش فشار یان دوای گرژکراو بە هەڵم یان شێوازی پرۆسێسکردنی ئاسایی.
- بۆ بناغەی کۆنکرێتی بەهێز گونجاوە

ئامۆژگاری بەکارهێنان

ParsmanChemical® AXP-9010 بە شێوەی شلە پێشکەش کراوە و ئامادەیە بۆ کۆنکرێت، باشتر وایە ئەم بەرهەمە زیاد بکرێت بۆ ئاوی تێکەڵکردنی کۆنکرێت لە قۆناغی سەرەتایی تێکەڵکردن و لەگەڵ چیمەنتۆ.هەروەها ئەگەر ئەم بەرهەمە زیاد بکرێت بۆ تێکەڵەی کۆتایی کۆنکرێت (لەناو ئامێرەکاندا) پێویستە کۆنکرێت هەڵبگرێت، بۆ ماوەی ٣ خولەک بە خێرایی بەرز تێکەڵیان بکە.

ئەم بەرهەمە لەگەڵ ئەم زیادکەر و کەرەستانەی خوارەوە دەگونجێت:

- مایکرۆسیلیکا کارلێککەر (فۆمی سیلیکا)
- چەوری سوپەر بۆ کۆنکرێت و چەوری سوپەر بۆ کۆنکرێت:
- مۆدێلەکانی وەک HW-510 و HW-510P و MW-310 ی پارسمان شیمی بۆ زیاتر خێراکردنی ڕێکخستن (کەشوهەوای سارد)
- فراوانکەرەکان
- زیادکەری ئایرۆبیک
- زیادکەری دژە کێک
- کەرەستەی سارێژکردن بۆ کۆنکرێتی بەرکەوتوو
- زەیتی قاڵبی ئاسایی

چاکردنەوە

بەرهەمەکە دەتوانرێت بەلایەنی کەمەوە بۆ ماوەی ١ ساڵ لە شوێنێکی وشکدا لە پاکەتەکەی ئەسڵی و مۆرکراودا هەڵبگیرێت لە پلەی گەرمی 5 بۆ 35 پلەی سەدی و دوور لە تیشکی ڕاستەوخۆی خۆر.

سەلامەتی گرنگە

پێش بەکارهێنانی بەرهەمەکە تکایە لاپەڕەی زانیاری سەلامەتی بە وردی بخوێنەرەوە یان ڕێنماییەکانی سەلامەتی لەسەر پاکەتەکە بخوێنەرەوە.

خزمەتگوزاری تەکنیکی

بەشی تەکنیکی یەکەی بیناسازی کیمیایی پارسمان هەمیشە ئامادەیە بۆ یارمەتیدانتان لە بەکارهێنانی دروست و گونجاوی بەرهەمەکان.

خزمەتگوزاری تەکنیکی

بەشی تەکنیکی یەکەی کیمیای بیناسازی پارسمان هەمیشە لەبەردەستتاندایە بۆ هاوکاریکردنتان لە بەکارهێنانی دروست و گونجاوی بەرهەمەکان.

تایبەتمەندییە تەکنیکییەکان

ڕووخسار	شلە
ڕەنگ	قاوەیی
چڕی	1.42 ± 0.01 g/cm^3
pH	8-10
ڕێژەی کلۆر	بێ کلۆرید
بڕی نەلکالی	کەمتر لە سەدا یەک
ژەمی پێشنیار کراو	0.7 بۆ 2.5 % کێشی چیمەنتۆ بۆ بەکارهێنانی ئاسایی
ستاندەر	ستانداردی نیشتمانی ٢٩٣٠-٢ خشتەکانی ٦ و ٧ ASTM C494 جۆری A EN 934-2

پەیوەندییەکان:
یەکەی کیمیای بینای پارسمان
ناونیشان: ژمارە ٤٠، شەقامی ١٥، شەقامی ئاغازادە فەرد (ئەتلەسی)،
بلێڤدی میردامەد، تاران
ژمارەی پەیوەندی: 9821-75918+
تەلەفۆن: 9821-22250750+
ئیمەیڵ: info@parsmanchemical.com

پارسمان شیمی ساختمان
www.parsmanchemical.com

chemical Parsman
parsmanchemical

ئەم زانیارییانە لەسەر بنەمای ئەزموونی نێمە و نوێترین ئەنجامی هەڵسەنگاندنی تاقیگەیی. لەوانەیە نەو زانیارییانەی سەرەوە دەستکاری بکرێن کە لە داتا تەکنیکییە نوێکراوەکاندا ناگادار دەکرێنەوە. گۆڕانکارییەکانی زانیارییەکانی داهاتوو لە مالپەڕی www.parsmanchemical.com بڵاودەکرێنەوە، کە تێیدا لاپەڕەکانی زانیاری تەکنیکی بەردەوام نوێ دەکرێنەوە و نوێترین وەشانی هەمیشە بەردەستە. گروپی پارسمان بەرپرسیارێتی ئەنجامە خراپەکان وەرناگرێت کە بەهۆی نەو شتانەی کە پەیوەندییان بە کوالیتی بەرهەمەوە نییە یان بەهۆی کەموکوڕییەکەوە کە بەهۆی هۆکارەکانی تردوە جگە لە کوالێتی بەرهەمەکە دروست دەبێت، وەک هەڵگرتنی هەڵە.

Edite: 5-3-2023