

چەورکەری سوپەر لەسەر بنەمای پۆلیکاربۆکسیلات
نیتەر، کەمکەرەوێهەکی بەهیزی ناو کە تایبەتمەندی
راگرتنی دابەزینی زۆر بەرزى هەیه

وەسەف

کۆدی سوپەر چەورکەری کۆنکرتی MS-350 ی کۆمپانیای پارسمان کیمیا کەمکەرەوێهەکی بەهیزی ئاوی نەوێ بە توانای
بەرزە، کە پێداویستییهکانی بەرھەمھێنان و بەکاربەرانی کۆنکرت لە وەرزی ھاویندا دابین دەکات. ئەم بەرھەمە توانای پاراستنی
دابەزینی زۆر بەرزى هەیه لە پلەى گەرمى زۆر گەرم و بارودۆخى ژینگەدا.

- زیادکەری کەمکردنەوی بچووکبۆنەو
- کەرەستەى کارایی بۆ کۆنکرتی بەرکەوتوو
- پۆنی قالدی ئاسایی

داواکاری

کۆنکرتی خۆ چرکەرەو (SCC)، کۆنکرتی بەهیزی بەرز،
کۆنکرتی پەمپکراو، کۆنکرتی مانەو بەرز، کۆنکرتی کارایی
بەرز (HPC)، کۆنکرتی بەکۆمەل، کۆنکرتی کەم پڕێنەر

چاکردنەو

بەرھەمەکە دەتوانرێت بەلایەنی کەمەو بۆ ماوەی ۱ سەل لە
شونێکی وشکدا لە پاکتەکەى ئەسلى و مۆرکراودا ھەلگیرێت لە
پلەى گەرمى ۵ بۆ ۳۵ پلەى سەدی و دور لە تیشکی
راستەوخۆى خۆر.

سەلامەتی گەرنە

پیش بەکارھێنانی بەرھەمەکە تکایە لاپەرەى زانیاری سەلامەتی بە
وردی بخوێنەرەو یان پڕێنمایەکانی سەلامەتی لەسەر پاکتەکە
بخوێنەرەو.

خزمەتگوزاری تەکنیکی

بەشى تەکنیکی یەکەى بیناسازی کیمیایی پارسمان ھەمیشە ئامادەى
بۆ یارمەتیدانن لە بەکارھێنانی دروست و گونجای بەرھەمەکان.

خزمەتگوزاری تەکنیکی

بەشى تەکنیکی یەکەى کیمیای بیناسازی پارسمان ھەمیشە
لەبەردەستتاندایە بۆ ھاوکاریکردن لە بەکارھێنانی دروست و
گونجای بەرھەمەکان.

نەمۆزگاری بەکارھێنان

بەکاردەیت بۆ بەرھەمھێنانی کۆنکرت لە کارگەى کۆنکرت
لە وەرزی ھاویندا، بۆ بەرھەمھێنانی کۆنکرت بە توانای
پاراستنی کارایی (دەرووناسی)، بەتایبەتی لەو بارودۆخاندا
کە مەودای گواستەوێ زۆرە. ئەم بەرھەمە پلانی
تیکەلکردن بۆ پۆلە دەروونییه جیاوازمەکان، بەرکەوتن و
مانەو بەپێی ستانداردی ئەوروپی EN-206 پەپرەو دەکات،
لەگەڵ سوودە تەکنیکی و ئابوورییەکان، کوالیتییهکی نایاب و
مانەو. بۆ کاریگەری زیاتر، کۆکراوێ وشک بەکارمەھێنە
و تەنھا کۆکراوێ تێرکراو بە ناو بەکارمەھێنە. ئەگەرنا پیش
تیکەلەى سەرەکی کۆکراوێ وشک لەگەڵ بەشێک لە ئاوکە
تیکەل بەکە. زیادکەرەو لەناو میکسەری کارگەدا زیاد بەکە لە
ھەمان کاتدا لەگەڵ ئاودا. ھەرەھا ئەگەر لەناو میکسەری
بارەلگەری کۆنکرتدا بەکارمەھێنیت، بە شێوێهەکی یەکسان
تیکەل بەکە بۆ ماوەى لانیكەم ۵ خولەک.

نەم بەرھەمە لەگەڵ نەم زیادکەر و کەرەستەى خوارەو
دەگونجێت:

- مایکروسیلیکا کارلیکەر (فۆمی سیلیکا)
- کۆنکرت ریتاردەر: مۆدیلى R-200 پارسمان
- شیمی بۆ دوامەوتی
- زیاتر لە دانانی (کەشوھەوای زۆر گەرم و مەودای
گواستەوێ زۆر درێژ)
- فراوانکەرەو
- زیادکەری ئایرۆبیک

تاییه‌تندییه تکنیکیه‌کان

لیگنوسولفوناتی دستکاری‌کراو	ماده‌ی بنه‌رته‌ی
شله	رووخسار
قاومیی تاریک	رهنک
$1.06 \pm 0.02 \text{ g/cm}^3$	چری
4-6	pH
0°C نزیکی	نقطه انجماد
بی کلورید	ریژده‌ی کلور
کهمتر له سدها پیک	بری نه‌لکالی
0.3 بو 1.5 % کیشی چیممنتو بو به‌کاره‌ننایی ناسایی	ژده‌ی پیشنیار کراو
ستانداردی نیشتمانی ۲۰۲۹۳۰-۲ خشته‌کانی ۲-۳ و ۳-۱	ستانده‌ر
ASTM C494 جوری F&G EN 934-2	

په‌یوه‌ندییه‌کان:

په‌که‌ی کیمیای ببنی پارسمان
ناونیشان: ژماره ۴۰، شه‌قامی ۱۵، شه‌قامی ناغازاده فهد (ئه‌ئه‌سی)،
بلنقدی میردامه‌د، تاران
ژماره‌ی په‌یوه‌ندی: +9821-75918
ته‌له‌فون: +9821-22250750
ئی‌مه‌یل: info@parsmanchemical.com

پارسمان نشیمی ساختمان
www.parsmanchemical.com



نهم زانیاریانه له‌سه‌ر بنه‌مای نه‌زموونی نیمه و نویتترین نه‌نجامی هه‌ل‌سه‌نگاندنی تاقیگه‌یی. له‌وانه‌یه نه‌و زانیاریانه‌ی سه‌ره‌وه ده‌ستکاری بکرتین که له داتا ته‌کنیکیه نوێکراوه‌کاندا ناگادار ده‌کرتینه‌وه. گۆرانکارییه‌کانی زانیارییه‌کانی داهاتوو له ماله‌په‌ری www.parsmanchemical.com بلاوده‌کرتینه‌وه، که تییدا لاپه‌ره‌کانی زانیاری ته‌کنیکی به‌رده‌وام نوێ ده‌کرتینه‌وه و نویتترین وه‌شانی هه‌میشه به‌رده‌سته. گروپی پارسمان به‌رپرسیاریتی نه‌نجامه خراپه‌کان وه‌رناگرتیت که به‌هۆی نه‌و شتانه‌ی که په‌یوه‌ندییان به‌ کوالیتی به‌رهمه‌وه نییه یان به‌هۆی که‌موکورییه‌که‌وه که به‌هۆی هۆکاره‌کانی تره‌وه جگه له کوالیتی به‌رهمه‌که دروست ده‌بیت، وه‌ک هه‌لگرتی هه‌له.

Edite: 5-3-2023