

## تەواوگەرى سوپەر-ئەبىند لەلايەن پارسمان كيميا لە زنجيرە بەرھەمەكانى

Fine Gel

### وەسەف

GLW-500 تەواوگەرى سوپەر-مژەر بۆ بەدەستەينانى سىستەمىكى كۆنكرىتى دژە ئاو دروستكراوە بەجۆرىك كە ماددە كىمىيە چالاكەكان لە قۇرمولاسيۆنى ئەم بەرھەمەندا، لە ھەمان كاتدا كۆنكرىتەكە دەكاتە ئاو فۇبىك و كەمكردنەوى مژىنى مولولولەكان، لەگەڵ لىمۆ و شىي نازاد لە كەنالە مولولولەيەكان و كونيلەكانى ناوھەي... چيمەنتۆ بەكدەگرىت و كۆمپلەكسى بلورى نەتووە دروست دەكات. ئەم كرىستالە نەتووەنە كونيلەكانى مولولولەكان و ھەروەھا درزەكانى بچووكبونەوى بچووك لە ئاو كۆنكرىتەكەدا دەگرن بۆ رىگرىكردن لە چوونە ژوورەوى زياترى ئاو، تەنەت لە ژىر فشاريشدا.

### داواكارى

- زىادكەرى چەوركەرى سەروو و چەوركەرى سەروو لە پۆلى
- Fluentis®
- كۆنترۆلكەرى كۆنكرىت ParsmanChemical® R-200 :
- كۆنكرىت رەشكەرمەهە ParsmanChemical® AX-104 :
- فراوانكردنى زىادكراوەكان
- زىادكەرى كەمكردنەوى بچووكبونەوه
- كەمستەي پروسيسكردن بۆ كۆنكرىتى بەركەوتوو
- زەينى قالىي باو

- كۆنكرىتى ئاوگرتوو بۆ تانكى و وىستەگەي پاككردنەوى ئاو و كەنالى
- گواستەنەوى ئاو و ھتد.
- بناغە و ديوار و ستوونى كۆنكرىتى بەر ئاو كەوتوو
- مانەوى بەرز و كۆنكرىتى نەرزو لە دژى ئايۆنەكانى كلورىد و ھىرشى
- سەلفات
- كۆنكرىتەكە كە تواناي رژانى كەمى ھەيە وەكو خەزان، تونيل، بەنداو،
- ھەوز و پىكھاتەي ژىر زەوى كە بەر پەستانى ئاوى ھایدروستاتىك
- كەوتوو
- پىكھاتەكانى دژە ئاوى پىش دروستكراو وەكو پايل و بىم و ستوون
- پىكھاتە و توخمەكانى بەركەوتەي خولى توانەوى و بەستەن
- ئەم كۆنكرىتەنەي بەرگري بەرزى لە برىيان ھەيە، وەك رووى
- كۆنكرىت كە بەر بارى ھاتوچۆي ئۆتومبيل كەوتوو

### چاكردەنەوه

بەرھەمەكە دەتوانرەيت بەلايەنى كەمەوه بۆ ماوەى ۱ سەل لە شوئىكى وشكا لە پاكەتەكەي ئەسلى و مۆركراودا ھەلبەگىرەيت لە پەلەي گەرمى 5 بۆ 35 پەلەي سەدى و دوور لە تىشكى راستەوخۆى خۆر.

### سەلامەتى گەرنەگە

پىش بەكارھەنانى بەرھەمەكە تەكايە لاپەرەي زانىارى سەلامەتى بە وردى بخوینەرەوى يان رەئەمەكانى سەلامەتى لەسەر پاكەتەكە بخوینەرەوه.

### نامۆژگارى بەكارھەنان

FineGel GLW-500 بەكارھەنانى كۆنكرىتى نەرزو بە ھىز و مانەمەكى بەرز. ئەم بەرھەمە چەندىن پلانى تەكەلەردنى كۆنكرىت پەيرەو دەكات بە پۆلە جىاوازەكانى تواناي كاركردن، مانەوه و بارودۆخى ژىنگەي، بەپىي ستانداردى ئەوروپى EN 206 ، لەگەڵ سوودە تەكنىكى و ئابوورىيە نايابەكان. پىشنيار دەكرىت FineGel GLW-500 زىاد بكرىت بۆ كۆنكرىت دواي تەكەلەردنى تەواوتەي پىكھاتەكانى تر. ھەروەھا نەگەر لە بارەلەگرىكى كۆنكرىتدا بەكارھات، پىويستە بە شىوہەكى يەكسان تەكەل بكرىت بۆ ماوەى لانىكەم ۵ خولەك. بە لەبەرچاوترى ژەمە دەمانەكە و تواناي زىادكردنى كارايى ئەم بەرھەمە، پىشنيار دەكرىت رەژەي ئاو لە تەكەلەي كۆنكرىتەكەدا كەم بكرىتەوه بە پىشنيار بە رەژەي سەدى ماددە وشكەكان.

ئەم بەرھەمە لەگەڵ ئەم زىادكەر و كەرسەتەنى خوارەوه دەگونجەيت:

## خزمتگوزاری تهکنیکی

بهشی تهکنیکی يهکمی بیناسازی کیمیایی پارسمان همیشه نامادهیه  
بۆ یارمیتداننان له بهکارهینانی دروست و گونجای بهرهمهکان.

## خزمتگوزاری تهکنیکی

بهشی تهکنیکی يهکمی کیمیایی بیناسازی پارسمان همیشه  
لهبهردهستندایه بۆ هاوکاریکردننان له بهکارهینانی دروست و  
گونجای بهرهمهکان.

## پهيوهندییهکان:

یهکمی کیمیایی بینای پارسمان  
ناونیشان: ژماره ٤٠، شقامی ١٥، شقامی ناغازاده فهد (تهتلهسی)،  
بلنقدی میردامه، تاران

ژماره یهپهوندی: +9821-75918

تلهفون: +9821-22250750

نیمیل: info@parsmanchemical.com

## تاییهتهندییه تهکنیکییهکان

پنکهاتهیهکی چالاک	کانزاکان
رووخسار	شلهی شله
رهنگ	خولهمیشیی
چری	$1.03 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
pH	6-7
ریژهی لهسهدی ماده	40%
وشکهکان	بی کلورید
ریژهی کلور	کهمنتر له سهدا یهک
بری نهکالی	
ژهمی پیشنیار کراو	3 بۆ 10 % کنیشی چیمهنتو بۆ بهکارهینانی ناسایی

پارسمان نتیمی ساختمان  
www.parsmanchemical.com



نهم زانیاریاته لهسهه بنهمای نهزموونی نیمه و نویتترین نهجامی ههئسهنگاندنی تاقیگهی. لهواتیه نهو زانیاریاتهی سهروه دهستکاری بکرتن که له داتا تهکنیکییه  
نوئیکراوهکاندا ناگادار دهکرتنهوه. گۆرانکارییهکانی زانیارییهکانی داهاتوو له مالهپهری [www.parsmanchemical.com](http://www.parsmanchemical.com) بلاودهکرتنهوه، که تیتیدا لاپهرهکانی زانیاری  
تهکنیکی بهردهوام نوئ دهکرتنهوه و نویتترین وهشانی ههمیشه بهردهسته. گروپی پارسمان بهرپرستیاریتی نهجامه خراپهکان وهرناگرتیت که بههوی نهو شتانهی که پهيوهندییهکان  
به کوالیتی بهرهمهوه نییه یان بههوی کهموکوپیهکهوه که بههوی هۆکارهکانی تروه جگه له کوالیتی بهرهمهکه دروست دهبنیت، و هک ههنگرتتی ههله.

Edite: 5-12-2023