PARSMAN CHEMICAL

پەڕەی زانیاریی تەکنیکی

FLUENTIS® MS-350

ڕەوانکەری کۆنکرێت

کەمکردنەوەی بەرچاوی ئاو لەگەڵ پاراستنی زۆر بەرزی سڵەمپ





FLUENTIS® MS-350

ڕەوانکەری کۆنکرێت

ڕەوانکەر لەسەر بنەمای پۆلی‌کاربۆکسیلات ئێتەر
کەمکردنەوەی بەرچاوی ئاو لەگەڵ پاراستنی زۆر بەرزی سڵەمپ

پێناسەی بەرهەم

FLUENTIS® MS-350 بەرهەمی پارسمان کیمیکاڵ، کەمکەرەوەیەکی ئەدابەرزی ئاوی نەوەی نوێیە، کە بۆ پێداویستیی بەرهەمهێنەر و بەکارهێنەرانی کۆنکرێت لە وەرزی هاویندا پەرەی پێدراوە. لە دۆخی پلەی گەرمی و ژینگەیی زۆر گەرمدا، توانای زۆر بەرزی پاراستنی سڵەمپ دابین دەکات.

بوارەکانی بەکارهێنان

- کۆنکرێتی خۆچڕکەرەوە (SCC)
- کۆنکرێتی بەرگری‌بەرز
- کۆنکرێتی گونجاو بۆ پەمپکردن
- کۆنکرێتی خاوەن بەردەوامیی بەرز
- کۆنکرێتی ئەدای بەرز (HPC)
- کۆنکرێتپێڕێژیی قەبارەگەورە
- کۆنکرێتی کەمتێپەڕپێدان

تایبەتمەندییە تەکنیکییەکان

ماددەی بنەڕەتی	پۆلی‌کاربۆکسیلات ئێتەر
دۆخی فیزیکی	شل
ڕەنگ	قاوەیی تۆخ
چڕی	1.06 ± 0.02 g/cm³
پلەی ترشی (pH)	4-6
پلەی بەستن	نزیکەی 0°C
ڕێژەی کلۆراید	بێ کلۆراید
ڕێژەی قەلیایی	کەمتر لە 1%
بڕی پێشنیارکراو	0.3-1.5% لە کێشی چیمەنتۆ بۆ بەکارهێنانی ئاسایی
ستانداردەکان	INSO 2930-2، بڕگە 3-1 و 3-2 ASTM C494 Type F & G EN 934-2

FLUENTIS® MS-350

ڕەوانکەری کۆنکرێت

FLUENTIS® MS-350

سوود و تایبەتمەندییەکان

FLUENTIS® MS-350 بەرهەمێکی ئەدابەرزە لەسەر بنەمای نەوەی نوێی پۆلی‌کاربۆکسیلات، کە ئەم کاریگەرییانەی خوارەوە لەسەر کۆنکرێتی تازە و ڕەقبوو هەیە:

• **کەمکردنەوەی بەرچاوی ئاو لە هەمان کارپێکراویدا:** بەرگریی پەستان، بەرگری لە تێپەڕینی ئاو و ماددە کیمیاییە تواوەکانی ناو ئاو، بەرگری لە چوونەژوورەوەی دووئۆکسیدی کاربۆن، و بەردەوامی لە دۆخە ژینگەییە جیاوازەکاندا بەپێی EN 206-1 بە شێوەیەکی بەرچاو زیاد دەکات.

• **زیادکردنی زۆری کارپێکراوی لە هەمان ڕێژەی ئاو بۆ چیمەنتۆدا:** ڕێگە بە بەرهەمهێنانی کۆنکرێتی خۆچڕکەرەوە دەدات.

• **کەمکردنەوەی هاوکاتی ئاو و چیمەنتۆ، بەتایبەت لە تێکەڵە پرچیمەنتۆکاندا:** لە هەمان ڕەوانیدا تێچوو کەم دەکات؛ کۆبوونەوەی ناشی لە وشکبوون، گەرمای هایدرەیشن و پلەی گەرمی لە کۆنکرێتی قەبارەگەورەدا کەم دەکاتەوە؛ بە کەمکردنەوەی درز، ڕەقیی پێکهاتەکان زیاد دەکات.

• پاراستنی کارپێکراویی کۆنکرێت بۆ ماوەی درێژ لە کەشوهەوای گەرم و گواستنەوەی دووردا.

• توانای کارلێکی تایبەتی پۆلی‌کاربۆکسیلات، لەگەڵ باشترکردنی تەکنیکی و ئابووری، ڕێگە بە داڕشتنی فۆرمولەی گونجاو لەگەڵ جۆرە جیاوازەکانی چیمەنتۆ دەدات.

• ڕێگە بە بەرهەمهێنانی کۆنکرێتی بەرگری‌بەرز لە پۆلی C85 و بەرزتر دەدات.

ڕێنمایی بەکارهێنان

FLUENTIS® MS-350 لە بەرهەمهێنانی کۆنکرێت لە هاویندا بەکاردێت، بۆ پاراستنی کارپێکراوی (ڕەوانی)، بەتایبەت کاتێک مەودای گواستنەوە زۆرە. ئەم بەرهەمە بۆ داڕشتەی تێکەڵە بە پۆلە جیاوازەکانی ڕەوانی، ڕووبەڕووبوونەوەی ژینگەیی و بەردەوامی بەپێی EN 206 گونجاوە، و سوودی تەکنیکی و ئابووری و کوالێتی و بەردەوامیی بەرز دابین دەکات.

بۆ کاریگەریی زیاتر، ڕێگ و چەوی وشک بەکارمەهێنە؛ ڕێگ و چەوی تێرکراو بە ئاو بەکاربهێنە. ئەگەر ڕێگ و چەوەکە وشک بێت، پێش تێکەڵکردنی سەرەکی لەگەڵ بەشێک لە ئاوی تێکەڵەکە تێکەڵی بکە.

زیادکراوەکە هاوکات لەگەڵ ئاو بۆ تێکەڵکەری کارگەی کۆنکرێت زیاد بکە. ئەگەر لە تێکەڵکەری ئۆتۆمبێلی گواستنەوەی کۆنکرێتدا زیاد بکرێت، لانیکەم 5 خولەک بە یەکسانی تێکەڵ بکرێت.

ئەم بەرهەمە لەگەڵ ئەم زیادکراوە و ماددانەی خوارەوە گونجاوە:

• مایکرۆسیلیکای کارلێکپێکەر (دووکەڵی سیلیکا)

• زیادکراوە دواخەرەکەی ParsmanChemical® R200 بۆ دواخستنی زیاتری گرتن لە کەشوهەوای زۆر گەرم و گواستنەوەی زۆر دووردا.

• زیادکراوە فراوانکەرەکان

• زیادکراوە هەواگیرکەرەکان

• زیادکراوە کەمکەرەوەکانی کۆبوونەوە

• ماددەکانی چاودێریکردنی کۆنکرێتی ڕووکار

• ڕۆنی ئاسایی جیاکەرەوەی قاڵب

FLUENTIS® MS-350

بەستەبەندی

FLUENTIS MS-350 بەرهەمی پارسمان کیمیکاڵ لە گاڵۆنی 20 لیتری و بەرمیلی 220 لیتریدا دابین دەکرێت. هەروەها دەتوانرێت لە تانکی 1,000 لیتری و تانکەری گواستنەوەدا دابین بکرێت.

هەڵگرتن

بەرهەمەکە دەتوانرێت لانیکەم 1 ساڵ لە شوێنێکی وشک، لە بەستەبەندیی ڕەسەنی خۆیدا بە داخراوی، لە پلەی گەرمیی نێوان 5°C و 35°C هەڵبگیرێت.

سەلامەتی

پێش بەکارهێنان، پەڕەی زانیاریی سەلامەتی بە وردی بخوێنەوە، یان ڕێنماییەکانی سەلامەتیی سەر بەستەکە بخوێنەوە.

پشتیوانیی تەکنیکی

تیمی تەکنیکیی بەشی مادده کیمیاییەکانی بیناسازیی پارسمان هەمیشە ئامادەیە یارمەتیت بدات بۆ بەکارهێنانی دروست و کارای بەرهەمەکان.

زانیاریی پەیوەندی

نووسینگەی سەرەکی

ئێران، تاران، بولفاری میرداماد، شەقامی ئاقازادەفەرد (ئەتڵەسی)، شەقامی پانزدەهەم، بینای 40، یەکەی 7.

+98 21 75918 | +98 21 26705735

+98 21 26705763 | +98 21 26705743

+98 21 26705747

info@parsmanchemical.com

Instagram: @parsmanchemical



parsmanchemical.com

ئەم زانیارییانە لەسەر بنەمای ئەزموونەکانمان و نوێترین ئەنجامەکانی تاقیکردنەوەی تاقیگەیی ئامادە کراون. دەکرێت پێداچوونەوەیان بۆ بکرێت؛ گۆڕانکارییەکان لە پەڕە نوێکراوەکانی زانیاریی تەکنیکیدا ڕادەگەیەنرێن. نوێکردنەوەکانی داهاتوو لە www.parsmanchemical.com بڵاو دەکرێنەوە، کە پەڕە تەکنیکییەکان بەردەوام نوێ دەکرێنەوە و هەمیشە نوێترین وەشان بەردەستە. گرووپی پارسمان بەرپرسیار نییە لە ئەنجامی نائەرێنیی ناپەیوەست بە کوالێتیی بەرهەم، یان کێشەی دروستبوو بە هۆکاری دیکە، وەک هەڵگرتنی نادروست.